

ORDEN CIRCULAR No. 137-62 P.O.

27 Sept. 1962

Asunto: RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA REDACCION
DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y CUADROS DE
PRECIOS DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE FIR-
MES FLEXIBLES.

Editada aparte por el Servicio de Publicaciones.

Archivada en la Biblioteca, con el número:

6.4.8. - 8

(Sobrantes agotados)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
Y CAMINOS VECINALES

┌ MADRID-3. DE DE 196 ┐
S/R.: N/R.:

División de Proyectos

┌ ┐
└ DESTINATARIO ┘

┌ ┐


ASUNTO: ┌ CORRECCION A LA ORDEN CIRCULAR 137/62 P.O. ┐

Al revisar la Orden Circular 137/62 P.O. se ha encontrado que en la parte que corresponde a "Unidades de obra - - Simple tratamiento superficial, pag. 3" no aparece el cuadro - que corresponde al empleo de emulsiones como ligante.

Por ello se remiten ejemplares de la nueva hoja nº 3 al objeto de que se efectue el oportuno cambio.

De Orden del Ilmo. Sr. Director General

EL INGENIERO JEFE DE LA DIVISION



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'J. A. ...'.

ARIDO	TIPO	A 3/5	A 5/8	A 8/12	A 12/18	A 18/25
	l/m ²	5	7	11	15	19
LIGANTE	TIPO	RC2	RC2 RC3 MC3	RC3 RC4 MC3 MC4	RC4 RC5 MC4 MC5	RC5 MC5
	kg/m ²	0,5-0,7	0,6-0,9	0,9-1,3	1,2-1,7	1,5-2,1

ARIDO	TIPO	A 3/5	A 5/8	A 8/12	A 12/18
	l/m ²	5	7	11	15
LIGANTE	TIPO	ER1 EL1 EC	ER1 ER2 EC	ER1 ER2 EC	ER2 EC
	kg/m ²	0,5-0,7	0,7-1,0	1,0-1,5	1,4-2,0

ARIDO	TIPO	A 3/5	A 5/8	A 8/12	A 12/18	A 18/25
	l/m ²	5	7	11	15	19
LIGANTE	TIPO	AQ2	AQ2 AQ3	AQ3 AQ4	AQ4 AQ5	AQ6
	kg/m ²	0,5-0,7	0,8-1,0	1,0-1,5	1,3-1,9	1,6-2,2